

Pleje og vedligeholdelse af møbler



ÅNDERSEN

TIMELESS SINCE 1916

Behandlings- og vedligeholdelsesvejledning

For at få optimal glæde af dit møbel er det vigtigt, at denne vejledning gennemlæses.

Vi gør opmærksom på, at Andersen's produktgaranti kun er gældende, når man følger vejledningen.

Møbler for livet

Vi har foretaget en meget grundig forarbejdning og behandling af møblet, så det er let for dig at vedligeholde det i dagligdagen. Med alle møbler følger et start-plejesæt og en udførlig plejeanvisning, som helt enkelt fører dig gennem processen.

Når plejesættet er opbrugt, kan supplerende plejemidler købes hos Andersen's forhandlere.

Har du spørgsmål til vedligeholdelsen af dine Andersen møbler, er du altid velkommen til at kontakte din forhandler, der gerne vil hjælpe dig på vej med gode råd og vejledning.

Vi henviser i øvrigt til afsnittet omkring massivt træ på bagsiden af folderen.

Hvordan holder du dit møbel flot i mange år fremover?

- Vedligehold møblet jævnligt og efter forskrifterne i denne folder.
- Eftertør altid møblet med en tør klud, når det er blevet aftørret med en fugtig klud.
- Hvis det spildes væsker, skal det altid tørres op hurtigst muligt.
- Hvis der bruges voksdug eller lignende, må den ikke ligge længere end 24 timer (gælder kun møbler af massivt træ).
- Brug altid skåner under varme og/eller fugtige genstande.
- Brug altid fast underlag ved anvendelse af skarpe redskaber.
- Beskyt overfladen mod ridser fra keramik m.m. med eksempelvis filt.
- For at bevare træets farve, bør direkte sollys så vidt muligt undgås.
- Anbring aldrig møblet tæt op af brændeovne, radiatorer o. lign.
- Hvis uheldet alligevel er ude og skaden er sket, kontaktes forhandleren.

I behandlingsvejledningen er beskrevet pleje og vedligehold af:

- *Sæbebehandlede overflader*
- *Oliebehandlede overflader*
- *Wood Care behandlede overflader*
- *Lakerede overflader*
- *Laminat overflader*
- *Linoleum overflader*

ANDERSEN

TIMELESS SINCE 1916

Sæbebehandlede overflader

Daglig pleje: Aftørring med klud, gerne opvredet i sæbeopløsning.

HUSK: Aldrig opvaskemiddel!

Alle sæbebehandlede overflader **er** og **skal** behandles med hvide sæbspåner (med et så højt fedtindhold som muligt).

Sæbeopløsning: 2 spsk. (1/4 dl.) hvide sæbspåner til 1 liter kogt vand.

Sæben opløses og blandingen afkøles – max. temperatur 20°C. Inden selve behandlingen påbegyndes, omrøres blandingen grundigt. Til påføring anvendes en grydesvamp, mættet med sæbefedt. Påfør rigelige mængder sæbefedt (mindst muligt vand), og lad trække i 3-5 min. Indtørrer sæben inden aftørring, påføres mere sæbe. Aftør derefter møblet for overskydende sæbe.

OBS. Hæld ALDRIG sæbeopløsning direkte ud på møblet. Møblet har kun brug for sæbefedt, ikke vand, og påføres for meget vand, kan den efterfølgende tørring fremkalde revner. Brug aldrig ståluld eller fedtfjernende midler.

Første behandling af bordet skal ske 14 dage efter modtagelse. Derefter behandles efter behov. Møbler, der ikke benyttes så ofte, skal også vedligeholdes jævnlige.

Hvis møblet er meget snavset, kan det rengøres med sæbeopløsning og den grove side af en køkkensvamp, ved at skrubbe på langs med åreretningen.

Den snavsede sæbe fjernes straks, og møblet kan nu behandles som tidligere beskrevet.

Er møblet ridset, pudt da først med sandpapir på langs med årene i træet. Afslut med at pudse med pudsesvamp og giv bordet en sæbebehandling. På bordplader skal bagsiden ligeledes behandles for, at udligne de spændinger, som kan opstå i træet.

De første gange møblet behandles kan det ske, at træfibrene rejser sig, således at træet føles ru. Pudt da ganske let med pudsesvampen.

Tip: Gem sæbeopløsningen og lad svampen ligge i sæben, som opbevares i en tætsluttende beholder. Bliver sæben for tyk, fortyndes med kogende vand.

Oliebehandlede overflader

Daglig pleje: Aftørring med fugtig klud og omgående eftertørring med tør klud.

Til vedligeholdelse af olierede overflader anbefaler vi medsendte Kunos olie nr. 244 (mørke træsorter) eller nr. 760 (lyse træsorter). Overfladen rengøres* altid inden oliebehandlingen påbegyndes. Anvend en hvid, fnugfri klud.

Er der ridser i overfladen puds da med sandpapir korn 240 eller vedlagte svamp, påfør møblet lidt olie og stryg langs med årene i træet. Aftør omgående med tør klud. Påfør kluden olie og aftør møblet, således at olien fordeles i et jævnt lag, og lad trække i 3-5 min. Herefter tørres alt overskydende olie væk, og der eftertørres med tør klud (polér). Behandlingen gentages 2-3 gange årligt efter behov.

*Til rengøring af overfladen anvendes en klud, opvredet i en opløsning bestående af 1 tsk. Trena rengøringsmiddel til 1 liter vand. Ved særlig snavsede overflader anvendes 4 tsk. Trena til 1 liter vand. Tør altid efter med en tør klud. HUSK: Brug aldrig opvaskemiddel!

Træet skal eftertørre i 12 timer efter rengøring, inden behandlingen med olie påbegyndes.

Hæld aldrig olie direkte ud på møblet, og brug aldrig ståluld. Undgå at afvaske olierede overflader i de 2 første uger efter levering, da den biologiske olie skal gennemhærde. Bordet skal behandles første gang ca. 4 uger efter modtagelse.

Advarsel: Oliekluden kan selvantænde ved forkert opbevaring. Destruer oliekluden ved at skylle den i koldt vand eller opbevar den i lufttæt metal- eller glasbeholder.

Wood Care behandlede overflader

Wood Care er den perfekte overfladebehandling til dem, der kan lide sæbebehandlede eller hvidolierede overflader.

Wood Care er en dybdegående behandling, der er meget nem at vedligeholde.

Med Wood Care slipper man for at sæbebehandle eller oliere overfladen, i stedet anvendes et kombineret Wood Care rengørings- og plejemiddel.

Plejemidlet rengør overfladen og efterlader samtidig en tynd slidhinde, der giver overfladen stor modstandsdygtighed. Desuden forbliver overfladen lys og frisk.

Daglig pleje: I forbindelse med den daglige rengøring og pleje sprayes rengørings- og plejemidlet direkte på overfladen. Derefter aftørres med en ren tør klud.

Særligt snavsede overflader: Spray Wood Care direkte på overfladen og skrub med en skrubbesvamp på langs med træets åreretning. Tør efter med en hårdt opvredet fugtig klud. Spray efterfølgende Wood Care på overfladen. Tør efter med en ren tør klud.

Såfremt træet har rejst sig efter endt behandling, kan man med fordel slibe møblets overflade ganske let med en fin slibesvamp.

Lakerede overflader

Daglig pleje: Aftørring med fugtig klud og omgående eftertørring med tør klud. Ved særlig snavsede overflader anvendes en klud, hårdt opvredet i sulfoopløsning (1 tsk. til 1 l. vand). Tør efter med tør klud. Der findes ingen "rigtige" vedligeholdelsesmidler til lak.

En lakering er det samme som en forsegling af en overflade således, at det bliver sværere for væsker, snavs og lignende at trænge ned i træet. En lakeret overflade er generelt sårbar. De små ridser, som efterhånden vil komme på lakerede overflader, kan man ikke fjerne.

Vær opmærksom på, at lakerede overflader kræver min. 4 uger for at gennemhærde, så vær særlig forsigtig i denne periode. Selv efter overfladen er gennemhærdet er den stadig sårbar over for varme genstande, alkohol og fugtpåvirkning, som kan efterlade hvide mærker.

Å N D E R S E N

TIMELESS SINCE 1916

Laminat overflader

Daglig pleje: Spray laminatrens direkte på overfladen, og lad virke i et par minutter. Aftør derefter med en fugtig klud, og tør efter med en ren og tør klud.

Ved stærkt tilsmudsede overflader gentages ovenstående behandling.

Højtrykslaminat er særdeles robust og kræver ingen speciel vedligeholdelse, og er ved almindelig brug nem at renholde. Regelmæssig rengøring med laminatrens er som regel tilstrækkeligt til, at holde overfladen pæn og ren.

Husk:

- Laminat tåler ikke varme genstande, fx gryder/pander, fyrfadsllys osv.
- Anvend et så mildt og skånsomt rengøringsmiddel som muligt.
- Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, såsom skurepulver og ståluld.
- Voks, politur o.lign., som kan forsegle snavs, må ikke anvendes.
- Ved anvendelse af andet rengøringsmiddel end laminatrens, skal overfladen efterfølgende afvaskes med varmt vand.

Pletfjerningstabel:

Pletter fra:	Laminatrens	Sprit	Rense benzin	Pletfjerningsmiddel
Fingeraftryk	X	X		
Fedt, olie, skomærker	X		X	
Sod, nikotin	X			
Tusch, blæk	X		X	
Kaffe, te, saft	X			
Oliekridt, kuglepen	X	X	X	
Spritpen	X	X	X	X
Lakpletter, lim			X	X
Læbestift, skocreme, voks	X		X	X
Neglelak			X	X
Kalkpletter	Fx efter vaser, afkalkes med 10 % eddikesyre. Øvrige afkalkningsmidler må ikke anvendes.			
Rustpletter	Citronsyre kan anvendes til meget genstridige pletter.			

NB. Laminatrens er også velegnet til rengøring af stole i kunststof, plast og flader i højglans.

ANDERSEN

TIMELESS SINCE 1916

Linoleum overflader

Daglig pleje: Aftørring med fugtig, fnugfri klud og evt. med et rengøringsmiddel med en neutral pH-værdi.

Vi anbefaler, at overfladen behandles med linoleumsplejemiddel minimum et par gange om måneden for, at overfladen forbliver modstandsdygtig. Linoleumsplejen er ideel til pleje og desinficering.

Linoleum har en varm, let elastisk overflade, hvilket gør den behagelig at røre ved. Den matte finish tilføjer en luksuriøs elegance, og grundet den vandbaserede overflade, bibeholder materialet sin flotte silke matte overflade.

Linoleum fremstilles af naturlige materialer: linolie, harpiks, træmel og miljøvenlige farvepigmenter. Den naturlige karakter giver ethvert design et uforligneligt, stilrent præg, og er samtidig et godt valg både for indeklimaet og naturen. Ligesom massivt træ patinerer materialet smuk.

Der kan i nogle tilfælde forekomme en gullig film på linoleumsoverfladen, kaldet tørrekammerfilm, hvilket dog forsvinder, når overfladen udsættes for lys og vil ikke komme igen.

Generelt om massivt træ

Træ er et levende materiale, der kræver den rigtige pleje og vedligeholdelse. Al møbeltræ er tørret ned til ca. 8% træfugtighed, hvilket svarer til en relativ luftfugtighed på 40% ved 20°C. Træet arbejder mere eller mindre afhængigt af luftfugtigheden i omgivelserne. Det er derfor vigtigt, at massive træmøbler står i omgivelser, hvor fugtigheden ikke svinger mere end mellem 40-60%.

Når vinteren sætter ind, og det bliver fyrringssæson, kan luftfugtigheden falde til under 40%, og dette kan bevirke at træet svinder en smule, men det udvider sig igen, når luftfugtigheden stiger. Dette fremkommer pga. fordampningen, som er størst gennem endetræet. Det kommer til udtryk ved, at eksempelvis udtræksborde kan gabe i siderne af samlingen om vinteren, og gabe i midten af samlingen om sommeren. Under disse tørre forhold skal man sørge for, at møbler bliver behandlet som foreskrevet med enten sæbe eller olie. Vi anbefaler at skaffe et hygrometer til kontrol af luftfugtigheden i hjemmet.



Generelt er massivt træ et af naturens bedste materialer. Det kan tåle hårdt slid og har en meget lang levetid. Når træet får en god overfladebehandling, bliver produktet tilmed nemt at pleje og vedligeholde, samtidig med at det modnes langsommere og smukkere.

Træ er et naturprodukt, og derfor kan der i træstrukturen forekomme mindre knaster og farveforskelle i det færdige produkt.

Vigtigt: Massivt træ påvirkes af direkte sollys og direkte varmpåvirkning, fx fra brændeovn. Dette kan misfarve og udtørre træet og forårsage revner i f.eks. bordplader. Dæk aldrig massivt træ med voksdug eller lignende i mere end max. 1 døgn.

Vedr. massive tillægsplader:

Tillægsplader i massivt træ der er bestilt sammen med bordet, er individuelt tilpasset det pågældende bord. På efterbestilte massive tillægsplader, kan der forekomme differencer i mål, farve og struktur. Ved brug af tillægsplader i spiseborde, skal støtteben altid benyttes.



Se produktnyheder og øvrig information på www.andersen-furniture.dk

ANDERSEN

TIMELESS SINCE 1916